



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 26/P346

Číslo zakázky: 415501648

Počet stran: 3

Počet výtisků: 2

Číslo výtisku: 1

Název zkoušky: Stanovení šíření plamene po povrchu

Materiál/výrobek/konstrukce: Plná deska z polykarbonátu MARLON FS/FSX

Zákazník: LANIT PLAST, s.r.o.
Chomutovice 38
251 01 Popovičky

Výrobce: Brett Martin Ltd.
Velká Británie

Datum převzetí vzorků: 21.05.2026

Název pracoviště: Požárně technická laboratoř

Místo měření: Pražská 810/16, Praha 10 – Hostivař

Datum zkoušky: 29.07.2026

Datum vydání protokolu: 31.07.2026

Vit Slaboch

Přezkoumal:

Vit Slaboch

technický vedoucí laboratoře



Ing. Ondřej Smolík

Schválil:

Ing. Ondřej Smolík

zástupce vedoucího zkušebny

e-mail: slaboch@csias.cz
tel. 721 933 871
fax: 271 751 122

e-mail: azl@csias.cz
tel.: 281 017 451
web: www.csias.cz

1. Zadání zkoušky

Zkouška byla provedena na základě objednávky č. OVP-68/2026 ze dne 21.05.2026.

2. Zkušební postupy

ČSN 73 0863:1991 Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot

3. Zkušební vzorky

Vzorek dodal zákazník. Označení vzorku v laboratoři č. 26/P346.

Složení: Polykarbonát.
(údaj o složení sdělen zákazníkem)

Vzhled: Čirá deska tloušťky 6 mm. Plošná hmotnost cca 6,9 kg/m².

Laboratoř nenese odpovědnost za údaje dodané zákazníkem, které mohou mít vliv na platnost výsledků zkoušky.

4. Zkušební měřidla a zařízení

- 1) Zařízení podle ČSN 73 0863 (Ev. č. 785)
- 2) Stopky digitální (Ev. č. 63)
- 3) Teploměr/vlhkoměr nástěnný (Ev. č. 81)

5. Výsledky zkoušek

Vzorek č.	1	2	3	průměr	U
Datum zkoušky	29.07.	29.07.	29.07.		
T _A [min:s]	n	n	n		
T _A [min]	n	n	n		
T _B [min:s]	n	n	n		
T _B [min]	n	n	n		
v _s [mm/min]				0	
i _s [mm/min]				0	(-)

Vysvětlivka: n = do 30. minuty nenaměřeno

Z naměřených hodnot byl vypočten index šíření plamene po povrchu vzorku výrobku Deska z polykarbonátu Plná deska z polykarbonátu MARLON FS/FSX:

$$i_s = 0 \text{ mm/min.}$$

7. Nejistota měření

Uvedená rozšířená nejistota měření U je součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k = 2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95 %. Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem ILAC-G17:01/2021.



8. Prohlášení

Údaje o provedených zkouškách se týkají pouze zkoušených předmětů. Protokol smí být publikován pouze jako celek. Vzhledem k tomu, že vzorky poskytl zákazník, výsledky se vztahují ke vzorku, tak jak byl přijat.

Rozdělení protokolů:

Výtisk č. 1 - zákazník

Výtisk č. 2 - archiv zkušebny

KONEC PROTOKOLU